

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter

SAFE Med Madrasbase

nr. **TEX4060.20083** el. **80/84/85/90**

- Base i 6 cm, TEX skum.
- 40 kg/m³ - DIN EN ISO 845
- Høj kvalitet af Polyether koldskum
- Velegnet til elevations senge.

Monteret m. Comfor Inkontinensbetræk

Anvendes som base under SAFE Med Trykfordelende topmadrasser, under andre topmadrasser eller under statiske luft



TEX koldskumsbase
Brugervægt op til 130 kg

SAFE Med Madrasbase i TEX-skum

SAFE Med Madrasbase er en PUR koldskum med stærke skumceller, der opretholder sin stabilitet også ved varme og fugt påvirkning. Dette gør TEX skummet til en meget holdbar og bæredygtig baseskum.

Trykbelastning DIN EN ISO 3386-1 4.0(kPa)

Trækstyrke DIN EN ISO 1798 130(kPa)

Brudstyrke DIN EN ISO 1798 170(kPa)

Åndbarhed ASTM 1564-72 3.8(ft3/min)

Autoklave 105°C

SAFE Med TEX Madrasbase anvendes specifikt under SAFE Med Trykfordelende topmadrasser, under andre topmadrasser eller under statiske luft-topmadrasser.

COMFOR vandtæt og åndbart betræk med håndtag

Comfor Inkontinensbetræk i lysegrå farve er åndbart og strækbart med dækket lynlås på tre sider og anti-slip bagside i mørkegrå.

Åndbarhed/varmeledningsevne/fugtledningsevne:
37° C/65%R.H. - g/m²/24h - mere end 500

SAFE Med TEX Madrasbase med Comfor Inkontinensbetræk 200 x bredde x 6 cm: Tilbehør Comfor Inkontinensbetræk.

Vægt SAFE Med Madrasbase nr. TEX4060.20083:
200 x 83x 6 cm = 4 kg - med
Comfor betræk: 175 g - 70 PUR/105 Polyester

Rengøring

SAFE Med TEX Madrasbase kan vaskes ved op til 95°C og kan spules igennem i en madrasvaske-linje.

Comfor betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørre-tumbles ved svag varme. Sæbevand og alkohol eller mild kloropløsning må anvendes ved aftørring.

Brandtest:

SAFE Med TEX Madrasbase opfylder EN 597-1 & 2

Comfor betræk opfylder BS 7175: Crib 5/EN 597-1&2

Bortskaffelse: Ingen halogener og afgiver ingen skadelige gasser. Afbrændes på en normal affaldsplads med husholdningsaffald. Skummet udleder hovedsageligt kuldioxid og vand ved bortskaffelse og skader ikke miljøet eller mennesker.

Opbevaring: Liggende plan

Baseret på korrekt brug er forventet levetid op til 5 år for TEX madrasbaseskum.

Produktionsland: Schweiz & Danmark

