

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter

SAFE Med Madrasbase nr. TEX4060.20083

- Base i 6 cm, TEX skum.
- 40 kg/m³ - DIN EN ISO 845
- Høj kvalitet af Polyether koldskum
- Velegnet til elevations senge.

Monteret m. Comfor Inkontinensbetræk
Anvendes som base under SAFE Med
Trykfordelende topmadrasser eller til
statiske luft-topmadrasser.



200 x 83 x 6 cm TEX koldskums base
Brugervægt op til 130 kg

SAFE Med Madrasbase i TEX-skum

SAFE Med Madrasbase er en PUR koldskum med stærke skum-celler, der opretholder sin stabilitet også ved varme og fugt påvirkning. Dette gør TEX skummet til en meget holdbar og bæredygtig base skum.

Trykbelastning DIN EN ISO 3386-1	4.0(kPa)
Trækstyrke DIN EN ISO 1798	130(kPa)
Brudstyrke DIN EN ISO 1798	170(kPa)
Åndbarhed ASTM 1564-72	3.8(ft3/min)
Autoklave	105°C

SAFE Med TEX Madrasbase anvendes specifikt under SAFE Med Trykfordelende topmadrasser eller som base til statiske luft-topmadrasser.

COMFOR vandtæt og åndbart betræk med håndtag

Comfor Inkontinensbetræk i lysegrå farve er åndbart og strækbart med dækket lynlås på tre sider, anti-slip bagside i mørke grå - med fire praktiske håndtag - to på hver side.

Åndbarhed/varmeledningsevne/fugtledningsevne:
37° C/65%R.H. - g/m²/24h - mere end 500

SAFE Med TEX Madrasbase med Comfor Inkontinensbetræk 200x83x6 cm:

Tilbehør Comfor Inkontinensbetræk 200x83x6cm:

Vægt SAFE Med Madrasbase nr. TEX4060.20083:

200 x 83x 6 cm = 4 kg - med

Comfor betræk: 175 g - 70 PUR/105 Polyester

SAFE Med TEX Madrasbase kan vaskes ved op til 95°C og kan spules igennem i en madrasvaske-linje.

Rengøring

Comfor betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørre-tumbles ved svag varme. Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.

Brandtest:

SAFE Med TEX Madrasbase opfylder EN 597-1 & 2
ComforBetræk opfylder BS 7175: Crib 5/EN 597-1&2

Bortskaffelse: Ingen halogener og afgiver ingen skadelige gasser. Afbrændes på en normal affaldsplads med husholdningsaffald. Skummet udleder hovedsageligt kuldioxid og vand ved bortskaffelse og skader ikke miljøet eller mennesker.

Opbevaring:

Liggende plan
Baseret på korrekt brug er forventet levetid op til 5 år for TEX madrasbaseskum.

Produktionsland: Schweiz & Danmark



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001

